

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr D/PIR/1



12

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /Nazwa i opis:

GORLICKA DACHOWA G-S PIR

Samonośna izolacyjna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR w okładzinach z blachy stalowej

Oznaczenie płyty: GORLICKA D 1000 G-S PIR

Norma zharmonizowana: PN-EN 14509:2013 System oceny zgodności: 3 Jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488), FIRES, s.r.o, Osloboditeľov 282, 05935 Batizovce (nr 1396)

Charakterystyka wyrobu:

Okładzina: obustronna okładzina stalowa ocynkowana 0,5/0,5mm; 0,5/0,4mm lub 0,4/0,4 (strona zewn./wewn.) z powłoką poliestrową

Wymiary płyty: długość: wg zamówienia, szerokość modułarna: 1000 mm

Zamierzone zastosowanie: Dachy płaskie

Deklarowane właściwości użytkowe:

parametry		wartości parametrów					klasyfikacja wg
Grubość		40/80 mm	60/100 mm	80/120 mm	100/140 mm	120/160 mm	PN-EN 14509
Tolerancje wymiarowe		„Spełnia” (Grubość: ±2mm dla ≤100mm lub 2% dla ≥100mm)					PN-EN 14509
Wspł. przewodzenia ciepła λ	W/m*K	0,022					PN-EN ISO 10456
Wspł. przenikania ciepła U	W/m²*K	0,49	0,34	0,26	0,21	0,18	PN-EN 14509
Wytrzymałość na ściskanie	kPa	≥ 120					PN-EN 826
Wytrzymałość na rozciąganie	kPa	≥ 100					PN-EN 1607
Wytrzymałość na ścinanie	kPa	≥ 130	≥ 120	≥ 100	≥ 100	≥ 100	PN-EN 14509
Moduł wytrzymałości na ścinanie	kPa	≥ 3200	≥ 3200	≥ 3000	≥ 2900	≥ 2800	
Gęstość	kg/m³	40 ± 3					PN-EN 1602
Współ. pelzania	dla t=2.000h:	0,67 (dla 0,5/0,5); 0,79 (dla 0,5/0,4); 0,91 (dla 0,4/0,4)					PN-EN 14509
	dla t=100.000h:	1,09 (dla 0,5/0,5); 1,14 (dla 0,5/0,4); 1,33 (dla 0,4/0,4)					
Zredukowana wytr. na ścinanie (40%)	kPa	≥ 52	≥ 48	≥ 40	≥ 40	≥ 40	PN-EN 14509
Odporność na obciążenia skupione		1,2 kN					PN-EN 14509
Odporność na obciążenia powtarzające się		NPD („nie dotyczy”)					PN-EN 14509
Reakcja na ogień		B-s1,d0					PN-EN 13501-1
Odporność na działanie ognia		NPD („nie dotyczy”)			REI30		PN-EN 13501-2
Oddziaływanie ognia zewnętrznego		B _{roof} (t1,t2,t3)					PN-EN 13501-5
Wodoszczelność		Klasa A					PN-EN 12865
Przepuszczalność pary wodnej		„Nieprzepuszczalna”					PN-EN 14509
Przepuszczalność powietrza		NPD („nie dotyczy”)					PN-EN 12114
Izolacyjność akustyczna	[dB]	24(-1,-3)					PN-EN ISO 10140-3
Pochłanianie dźwięków	[dB]	0,1					PN-EN ISO 354
Trwałość kolorów		„Spełnia”					PN-EN 14509
Właściwości okładziny		granica plastyczności ≥ 220 N/mm²					PN-EN 10346
Momenty zginający i naprężenia krytyczne		Klasyfikacja ITB: 1120/13/R19/NK					PN-EN 14509

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego poniżej.

Producent/Zakład produkcyjny: GÓR-STAL Sp. z o.o., GORLICE

„GÓR-STAL” Sp. z o.o.
 38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
 tel. 018 353 98 00
 REGON 852712117 NIP 738-19-45-154

Gorlice, dn. 10.11.2015

miejscowość i data

 DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
 Prokurent

Jacek Jajeśnica

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 GÓR-STAL sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice
 tel./fax: +48 (18) 353 98 00
 e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

 Kapitał Zakładowy: 5 000 000 zł
 NIP: 738-19-45-154
 REGON: 852712117

 Adres Fabryki Płyt Warstwowych w Gorlicach
 ul. Przemysłowa 11
 38-300 Gorlice

 KRS: 0000166841
 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 Bank Zachodni WBK S.A.
 ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
 94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

 Adres Fabryki Paneli Termoizolacyjnych w Bochni
 ul. Adolfa Mityry
 32-700 Bochnia

 Zał. 13 do P-07
 Wzór deklaracji zastrzeżony